

STT	Vị trí trong E-HSMT	Nội dung E-HSMT đang phát hành	Nội dung sửa đổi
I	Chương V – Yêu cầu về kỹ thuật (File đính kèm E-HSMT)		
1	Tiêu chuẩn kỹ thuật quần áo nam và nữ nhân viên bảo vệ xuân hè	3.3. Chất liệu và thông số - Vải bay PEVI, Pe/w 65/35. - Yêu cầu đối với vải được quy định như sau:	3.3. Chất liệu và thông số 3.3.1. Áo nhân viên bảo vệ xuân hè - Vải bay PEVI, Pe/w 65/35. Màu xanh hoà bình (phớt tím). Độ bền màu giặt xà phòng ở 60 ⁰ C: phai màu không nhỏ hơn cấp 4. Trọng lượng 162 ±3 gr/m Chỉ số sợi: + Dọc : 54/2 + Ngang : 54/2 Mật độ (sợi / 10cm): + Dọc : 230 + Ngang : 180 - May chỉ màu phù hợp với màu vải độ bền kéo đứt đường may tối thiểu bằng độ bền kéo đứt vải. Các đường diễu, đè, mí phải đều nhau, chỗ giao nối đường may phải chồng khít lên nhau. Chỗ mép vải giao nhau (nách áo...) không được so le. - Kích thước số áo được đo trực tiếp trên người sử dụng. 3.3.2. Quần nhân viên bảo vệ xuân hè - Vải kaky màu xanh tím than Hàn Quốc 2721. Pe/w 65/35 ÷ 75/25 Độ bền màu giặt xà phòng ở 60 ⁰ C: phai màu không nhỏ hơn cấp 4.
Chỉ tiêu		Mức quy định	
1. Khối lượng thực tế, nằm trong khoảng		255 ±5 (g/m ²)	
2. Độ bền kéo đứt, không nhỏ hơn: - Theo chiều dọc - Theo chiều ngang		680 N 380 N	
3. Độ thoáng khí tại 200 Pa (l/m ² /s) nằm trong khoảng		Từ 72 đến 160	
4. Độ hấp thu nước, không nhỏ hơn		9%	
5. Độ bền màu với giặt (nhiệt độ 40 ⁰ C)		Từ cấp 4 trở lên	
6. Độ bền màu với ma sát (khô, ướt)		Từ cấp 4 trở lên	
7. Độ bền màu với mồ hôi (kiềm, axit),		Từ cấp 4 trở lên	

		8. Độ bền màu với ánh sáng đèn xenon sau 72h	Từ cấp 4 trở lên	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt phải đảm bảo nguyên tắc ngang canh thẳng sợi. Các chi tiết cắt dọc sợi vải: thân, cạp, đáy túi dọc, dây lưng. Các chi tiết cắt ngang sợi vải: nắp túi, lót cạp. - May chỉ màu phù hợp với màu vải. Đường may đều, không bỏ mũi, số chỉ, sùi chỉ, tuột chỉ, nhăn dúm. Các đường điều, đè, mí phải đều nhau, chỗ giao nối đường may phải chồng khít lên nhau. Chỗ mép vải giao nhau (gầm đũng, cạp...) không được so le. Cửa quần, miệng túi, cạp, dây lưng không vênh, vắn. Đường vắt gấu bằng máy chuyên dùng, phẳng, mũi cách đều nhau và không được để lộ chỉ ra ngoài. - Mép vắt sổ bằng chỉ vắt 3 sợi. - Cúc nhựa tròn đường kính 14 ÷ 15 mm, dày 1,7 ÷ 2 mm, màu phù hợp với màu vải. - Mex cạp liên doanh - Khoá YKK - Móc inóc - Vải túi trong: Kate trắng - Kích thước số quần được đo trực tiếp trên người sử dụng.
9. pH	lớn hơn 3,5 và nhỏ hơn 9,5			
10. Hàm lượng formaldehyt, nhỏ hơn	75 mg/kg			
		<ul style="list-style-type: none"> - May chỉ màu phù hợp với màu vải độ bền kéo đứt đường may tối thiểu bằng độ bền kéo đứt vải. Các đường điều, đè, mí phải đều nhau, chỗ giao nối đường may phải chồng khít lên nhau. Chỗ mép vải giao nhau (nách áo...) không được so le. - Kích thước số áo được đo trực tiếp trên người sử dụng. 		